

FICHE TECHNIQUE

TEXEL ISOLOTEX 50-I	
CARACTERISTIQUE DU GÉOCOMPOSITE ISOLANT	
Résistance à la flexion (moy) ASTM C-203	227 kPa
Résistance au poinçonnement (moy) ASTM D-4833	453 N
Transmissivité du géosynthétique de drainage ASTM D-4716 - 8 kPa - 25 kPa	 $> 1 \times 10^{-1} \text{ cm}^2/\text{s}$ $8.92 \times 10^{-2} \text{ cm}^2/\text{s}$
Dimension des panneaux	1.22 m x 2.44 m

Les informations contenues dans cette fiche technique sont des valeurs calculées selon les tests de l'Office des Normes Générales du Canada et de l'A.S.T.M.